



FOAMULAR® CEL-DRAIN®

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE

L'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® Cel-Drain® de Owens Corning® est un isolant rigide à alvéoles fermés et résistant à l'humidité utilisé comme isolant continu extérieur pour murs de fondation en béton ou en blocs de béton avec des cannelures de drainage fabriquées en usine pour diriger l'humidité vers les systèmes de tuiles de drainage.


Caractéristiques du produit



**RÉSISTANCE
À L'HUMIDITÉ
SUPÉRIEURE**



DURABLE



**FACILE À COUPER,
À MANIPULER
ET À AJUSTER**

Utilisations principales/connexes

- Isolant continu extérieur pour murs de fondation en béton ou en blocs de béton avec des cannelures de drainage fabriquées en usine pour diriger l'humidité vers les systèmes de tuiles de drainage.

Critères de sélection

- Système de drainage certifié conformément au code du bâtiment
- Résistance thermique de R-5 par pouce
- Résistance à l'humidité (hydrophobe) et durabilité à long terme
- Peut être scié, coupé ou rainuré à la taille désirée

Critères de performance

CONFORMITÉ :	Recueil d'évaluations de produits n° 13387-R Type 3	CCMC CAN/ULC-S701
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :	Résistance à la compression ¹ : 20 lb/po² (140 kPa) Module d'élasticité en compression : 1 000 lb/po² (6 895 kPa) Résistance à la flexion ² : 70 lb/po² (483 kPa) Stabilité dimensionnelle, changement linéaire en % maximum : 1,5 Coefficient de dilatation thermique linéaire : 3,5 x 10⁻⁵ po/po/°F (6,3 x 10⁻⁵ mm/mm/°C)	ASTM D1621 ASTM D1621 ASTM C203 ASTM D2126 ASTM E228
THERMIQUE³ :	Résistance thermique, Valeur R, h·pi ² ·°F/Btu (RSI, °C·m ² /W) 5.0 (0.88) @ une température moyenne de 24 °C (75 °F) 5.4 (0.95) @ une température moyenne de 4,4 °C (40 °F) 5.6 (0.99) @ une température moyenne de -3,9 °C (25 °F)	ASTM C518 ou C177
RTL⁴ :	Résistance thermique à long terme, valeur RTL, minimum R5 h·pi ² ·°F/Btu (RSI 0.88, °C·m²/W) @ une température moyenne de 24 °C (75 °F)	CAN/ULC-S770-15
HUMIDITÉ :	Absorption d'eau (% max. par volume) : 0,70 Perméance à la vapeur d'eau : > 0,52 perm (30 ng/Pa.s.m²) et < 1,05 perm (60 ng/Pa.s.m²) Capillarité : Aucune Affinité avec l'eau : Hydrophobe Indice limite d'oxygène, min. : 24	ASTM D2842 ASTM E96 - - ASTM D2863
FEU :	Combustible Propagation des flammes 90; Dégagement de fumée > 350 Température de service maximale 74 °C (165 °F)	CAN/ULC-S114 CAN/ULC-S102.2 -

1. Valeurs à la limite d'élasticité ou à 10 % de déformation, selon le premier de ces événements.

2. Valeurs à la limite d'élasticité ou à 5 %, selon le premier de ces événements.

3. La valeur R de l'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® est obtenue à l'aide d'essais réalisés à des températures moyennes de -4 °C (25 °F), 4,4 °C (40 °F) et 24 °C (75 °F), et de techniques de conditionnement au vieillissement de 180 jours en temps réel (tel que prescrit par la norme ASTM C578) et de conditionnement au vieillissement accéléré « Résistance thermique à long terme » (RTL) selon la norme CAN/ULC S770-03.

4. Les performances RTL de l'isolant FOAMULAR® de Owens Corning®, conformément à la norme CAN/ULC S701, sont les suivantes : Produits de Type 3 : valeur RTL minimale pour RSI 1.62 à 50 mm d'épaisseur et produits de Type 4 : valeur RTL minimale pour RSI 1.66 à 50 mm d'épaisseur. Veuillez consulter le représentant technique régional de Owens Corning.

Informations techniques

- La surface de drainage avec les rainures de 6 mm (1/4 po) x 19 mm (3/4 po) est installée directement contre la face étanche du mur de fondation avec les rainures de drainage en position verticale.
- Livrez les produits dans leur emballage d'origine et entreposez-les dans un endroit fermé. L'emballage n'est pas résistant aux rayons UV. Mettez à l'abri les emballages non utilisés afin de les protéger contre les éléments.
- L'exposition aux conditions extérieures lors des cycles de construction normaux est permise. Durant cette période, la couleur peut s'estomper en raison de l'exposition aux rayons UV. En cas d'exposition prolongée, la surface en polystyrène peut commencer à se dégrader et former de la « poussière ». Il est donc préférable de couvrir le produit dans les 60 jours suivant son installation afin de minimiser la dégradation. Une fois couvert, la détérioration cesse et les dommages se limitent aux alvéoles des minces couches de la surface supérieure. Les alvéoles sous ces couches demeurent généralement intacts.
- Dans les sols qui peuvent contenir certains hydrocarbures et autres dérivés du pétrole, et tous les autres produits qui pourraient causer la corrosion et la détérioration des panneaux de polystyrène. Consultez les rapports d'expertise de sol et le représentant technique régional de Owens Corning Canada.
- Avant d'utiliser des adhésifs, des scellants ou d'autres produits similaires avec des panneaux de polystyrène, vérifiez leur compatibilité auprès des fabricants de ces produits.
- Ce produit est combustible et il peut constituer un risque d'incendie si son utilisation ou son installation est non conforme. Bien qu'il contienne un agent ignifuge, il s'enflamme s'il est exposé à une flamme suffisamment intense. N'exposez pas ce produit à une flamme nue ou à d'autres sources d'inflammation pendant l'expédition, la manutention, l'entreposage ou l'utilisation. Une barrière protectrice ou une barrière thermique est requise pour séparer ce produit des espaces intérieurs ou des espaces conditionnés, comme spécifié dans le code du bâtiment en vigueur.
- Référez-vous au rapport d'évaluation CCMC 13387-R du CNRC pour obtenir les instructions d'installation complètes. Veuillez consulter un représentant technique de Owens Corning Canada pour connaître les choix appropriés concernant les fixations et les adhésifs.

Dimensions


ÉPAISSEURS	LARGEURS	LONGUEURS	RIVES
ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE FOAMULAR® Cel-Drain®			
76 mm, 89 mm, 102 mm (3 po, 3,5 po, 4 po)	610 mm (24 po)	2 438 mm (96 po)	Feuillurées

D'autres dimensions peuvent être disponibles sur demande.
Les cannelures de drainage rainurées mesurent 6 mm (1/4 po) de profondeur x 19 mm (3/4 po) de largeur x 50 mm (2 po) c.-à-c. d'espacement.

L'isolant FOAMULAR® Cel-Drain® est expédié en unités de quatre paquets recouverts d'une pellicule thermo-rétractable.

Certifications et caractéristiques de durabilité

- Certifié par SCS Global Services comme ayant au moins 20 % de matières recyclées pré-consommation
- Les produits homologués GREENGUARD sont certifiés conformes aux normes établies par GREENGUARD en matière de faibles émissions de produits chimiques dans l'air intérieur durant l'utilisation des produits. Pour en savoir plus, visitez le site ul.com/gg.
- Déclaration environnementale de produits UL pour produits spécifiques de Type 3 et Synthèse transparence certifiée par UL Environmental
- Contribue à l'obtention de crédits pour plusieurs programmes de bâtiments écologiques comme celui de LEED® et de Green Globes®. Pour obtenir plus d'informations, consultez les documents suivants : LEED® v4 pour la conception et la construction de bâtiments et Étude d'impact de Owens Corning – Leadership en énergie et en design environnemental (LEED® v4).



Durabilité et environnement

Owens Corning est un chef de file mondial dans la production de systèmes de matériaux de construction, de solutions d'isolation et de systèmes composites, offrant une vaste gamme de produits et services de qualité supérieure. Owens Corning s'est engagée à promouvoir la durabilité en proposant des solutions, en transformant les marchés ainsi qu'en améliorant des vies. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse www.owenscorning.com ou www.owenscorninglibrary.ca.

L'isolant FOAMULAR® est fabriqué avec une résine de polystyrène et un mélange d'agents gonflants HFC ayant un potentiel de réchauffement climatique (100 ans) inférieur à 750.

Déni de responsabilité

Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies gracieusement et sans recours, et elles sont données et acceptées au risque exclusif du destinataire. Attendu que les conditions d'utilisation peuvent varier et sont indépendantes de notre volonté, la société Owens Corning ne fait aucune représentation et ne peut être tenue responsable de la précision ou de la fiabilité des données liées à l'un ou l'autre des usages particuliers décrits aux présentes. SCS Global Services offre des services de vérification indépendante portant sur le contenu en matières recyclées dans les matériaux de construction et vérifie les allégations des fabricants à propos du contenu en matières recyclées. Pour en savoir plus, visitez le site www.SCSglobalservices.com.

LEED® est une marque déposée du U.S. Green Building Council.

Notes

Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche d'instructions pour une installation en toute sécurité disponible dans la base de données SDS via le site Web <http://sds.owenscorning.com>.

Garantie limitée

L'isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® avec garantie à vie limitée, conserve 90 % de sa valeur R pour la durée de vie du bâtiment et satisfait à tous les critères de propriétés de la norme CAN/ULC-S701. Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur des isolants de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR®.

Services techniques disponibles

Pour toute question technique au Canada, veuillez communiquer avec votre représentant régional. Visitez le site www.specowenscorning.ca/joindrepretech pour consulter la carte de territoire des représentants techniques.

Version actuelle : 19-01-2022
Version antérieure : 01-12-2020

OWENS CORNING CANADA LP
3450 MCNICOLL AVENUE
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 1Z5

1 800 438-7465
www.owenscorning.ca

Publ. n° 501131B. Imprimé au Canada. Janvier 2022.
LA PANTHÈRE ROSE™ & © 1964-2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning.
© 2022 Owens Corning. Tous droits réservés.